

АРМОКРОВ – СТАНДАРТ ЭКП-4,0

-  Биостойкий материал
-  15 Срок службы не менее 15 лет
-  СБС-модифицированный битум
-  Защита от ультрафиолета

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

СБС-модифицированный битумно-полимерный рулонный кровельный наплавляемый материал.

Армокров – СТАНДАРТ ЭКП-4,0 предназначен для устройства верхнего слоя кровельного ковра зданий, сооружений и гидроизоляции строительных конструкций с прилейкой путем оплавления битумного вяжущего с нижней стороны горячим воздухом или пламенем газоздушных горелок.

Производственные работы с материалом проводить при температуре окружающей среды не ниже -15 °С.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса 1м ² (± 0,25)	4.0 кг
Основа	полиэфирное полотно
Покрытие верхнее / нижнее	сланец / пленка с логотипом
Теплостойкость	не менее 85°С
Температура гибкости на брусе R=25мм	не выше -15°С
Разрывная сила в продольном / поперечном направлении	не менее 500 / 400Н
Площадь (±0,1)	10м ²
Ширина (±1%)	1000 мм

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд, расстояние от отопительных приборов не менее 1 м.

ТУ 23.99.12-024-00287823-2014



СОСТАВ:

Армокров – СТАНДАРТ получают путем двустороннего нанесения на прочную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, минерального наполнителя и полимера.

В качестве защитного слоя используют крупнозернистую посыпку-сланец и полимерную пленку с нижней стороны полотна.

Посыпка защищает от перегрева, мороза, ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов.

ГОСТ 32805-2014 с изм. №1 ГОСТ32547-97