

АРМОКРОВ – БАЗИС ТКП-3,7

-  Биостойкий материал
-  Срок службы не менее 7 лет
-  Защита от ультрафиолета



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Рулонный кровельный наплавляемый материал на окисленном битуме.

Армокров-БАЗИС ТКП-3,7 предназначен для устройства верхнего слоя кровельного ковра зданий, сооружений и гидроизоляции строительных конструкций с приклейкой путем оплавления битумного вяжущего с нижней стороны горячим воздухом или пламенем газовоздушных горелок.

Производственные работы с материалом проводить при температуре окружающей среды не ниже +5 °С

СОСТАВ:

Армокров - БАЗИС получают путем двустороннего нанесения на прочную основу битумного вяжущего, состоящего из битума и минерального наполнителя.

В качестве защитного слоя используют крупнозернистую посыпку и полимерную пленку с нижней стороны полотна.

Посыпка защищает от перегрева, мороза, ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса 1м ² (± 0,25)	3.7 кг
Основа	комбиткань
Покрытие верхнее / нижнее	крупнозернистая посыпка / пленка с логотипом
Теплостойкость	не менее 80°С
Температура гибкости на брусе R=25мм	не выше 0°С
Разрывная сила в продольном / поперечном направлении	не менее 500 / 400Н
Площадь (±0,1)	9м ² и 10м ²
Ширина (±1%)	1000 мм

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд, расстояние от отопительных приборов не менее 1 м.

ТУ 23.99.12-024-00287823-2014

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов.

ГОСТ 32805-2014 с изм. №1 ГОСТ32547-97